

FINISH V 18 OPACO

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

**CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:**

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

FINISH V 18 OPACO

vernice naturale traspirante per interno

protettivo trasparente acrilico opaco per interno. Formulato e collaudato per la protezione del Meteore 10 e del C100 Over o del Sabulador Soft in base all'effetto da realizzare.

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: 1400 cps

resa: 12 - 15 m²/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco

colori: trasparente

confezioni: LT. 1

in superficie: 1 ora a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

Per rendere la superficie decorata ancora più resistente all'acqua, occorre utilizzare, dopo 24 ore a 20°C, il protettivo trasparente Finish V 18 Opaco da stendere a rullo, a pennello o a spruzzo.

== =

diluizione: pronto all'uso

rapporto di catalizzazione: == =

pot life: == =

sistema: va applicato con una o due mani in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 20°C.

numero di strati: 1 - 2

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00263 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4 Ottobre 2025