

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento murale minerale per interno ad altissima traspirabilità, ottima resistenza e di buona stabilità cromatica per la decorazione di superfici interne (ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco.

Stesura di fissativo adeguato PRIMER 1200 di VALPAIN, secondo le condizioni del supporto (vedere scheda tecnica).

Effetto Antico: Stendere il ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE con frattone inox, rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20 °C carteggiare bene e procedere con la stesura del ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm. e distanti l'una dall'altra 4 - 6 cm. Su tutto il supporto da trattare.

Per ottenere l'effetto antico semilucido si dovrà procedere, dopo 1 ora a 20° circa, ripartendo dall'inizio della superficie, sulla quale è già stata applicata la prima mano, applicando spatolate come le precedenti a chiusura del supporto in maniera che queste ultime si sovrappongano alle precedenti.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____

EVENTUALI LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - PROTEZIONE E LUCIDATURA

Per conferire una maggiore lavabilità applicare uno o due strati di CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____