

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento murale minerale per interno ad altissima traspirabilità, ottima resistenza e di buona stabilità cromatica per la decorazione di superfici interne (ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco. Stesura di fissativo adeguato PRIMER 1200 di VALPAIN, secondo le condizioni del supporto (vedere scheda tecnica).

Effetto Lucido Antico: Stendere lo STUCCO VENEZIANO 1000 con frattone inox, rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20 °C carteggiare bene e procedere con la stesura dello STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO con spatolate irregolari lunghe 6 - 10 cm e distanti l'una dall'altra 4 - 6 cm. su tutto il supporto da trattare. Dopo circa 1 ora a 20 °C, ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, però a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata vada a sovrapporsi parzialmente alle precedenti. Quando il prodotto è quasi asciutto, ripassarlo con spatolate in tutte le direzioni facendo pressione sul supporto e continuando a spatolare il prodotto fino ad ottenere una superficie lucida a specchio

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____

EVENTUALI LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - PROTEZIONE E LUCIDATURA

Per rendere maggiormente semi lavabile e più lucido lo STUCCO VENEZIANO 1000 lucido diretto, occorre la CERA LUCIDANTE 370 (a solvente) oppure la CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA. (vedi scheda tecnica)

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisoriale necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____