

VALSETIN 2

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PRESTAZIONI

AMBIENTALI:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

VALSETIN 2

rivestimento decorativo all'acqua formulato con resine di nuova concezione e pigmenti madreperlacci che riproducono elegantemente l'effetto della seta. Pittura decorativa per interni.

decorazioni interne all'acqua

peso specifico: 1.080 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: 13000 cps appena prodotto

resa: 7 - 9 m²/LT una mano a copertura

per Effetto Seta Spatolata (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: satinato ad effetto seta

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 4

in superficie: 2 ore a 20°C

sovraverniciatura: 4 - 6 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

è una pittura decorativa per interno elegante e ricercata, che personalizza gli ambienti e conferisce unicità agli spazi. La preziosità della seta e le molteplici tinte si combinano perfettamente in Valsetin 2, creando ambientazioni esclusive, in stile classico o moderno, che rispondono ad ogni esigenza decorativa e soddisfano appieno il proprio gusto personale.

Dopo il completo indurimento, rimane una pellicola elastica e traspirante che fornisce una buona resistenza agli urti ed alle normali abrasioni.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 33 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con saponi adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per lisciare bene la superficie. Successivamente, applicare come fissativo, una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua e dopo circa 4 - 6 ore a 20°C stendere una seconda mano di Primer 400 non diluito. Il Primer 400 va applicato con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto.

SC 00268

Se invece le superfici sono sane, lisce, non sfarinanti o nuove, carteggiare solo dove necessario per rendere liscio il supporto.

Applicare poi il Primer 400 non diluito solo sulle stuccature e dopo 4 - 6 ore a 20°C stendere una seconda mano a copertura del supporto su tutta la superficie. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Valsetin 2.

N.B: Il Primer 400 va colorato, prima dell'applicazione, in base al colore del Valsetin 2 scelto.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

CICLO APPLICATIVO:

diluizione: pronto all'uso

sistema: frattone inox

numero di strati: 1

Effetto Seta Spatolata: Stendere uno strato sottile di VALSETIN 2 con il Frattone Inox PV 43. Dopo aver coperto circa 1 mq, ribattere il VALSETIN 2 applicato con spatolate incrociate in tutte le direzioni, in modo da creare degli effetti satinati, cangianti e morbidi come la seta. Terminata l'applicazione si possono riprendere eventuali imperfezioni, applicando nuovamente il VALSETIN 2 spatolando e creando al tempo stesso dei riflessi chiari-scuri come sopra descritto.

N.B: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial dell'Effetto specifico da realizzare.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00268 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Giugno 2025