

## FISSATIVO ACRILICO 30 G

### Scheda tecnica e Ambientale

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PRESTAZIONI**

**AMBIENTALI:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**FISSATIVO ACRILICO 30 G**

fissativo per intonaci, fibrocemento, conglomerati  
rende uniforme l'assorbimento dei supporti molto porosi migliorando il film della  
pittura finale rendendolo ben ancorato e traspirante

**peso specifico:** 1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C (ISO 2811-1)

**viscosità:** = = =

**resa:** 20 - 24 m<sup>2</sup>/LT una mano, prodotto già diluito

(le rese possono variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** = = =

**colori:** trasparente

**confezioni:** LT. 1, LT. 4

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sovraverniciatura:** 8 ore a 20°C

**in profondità:** 12 ore a 20°C

traspirante e consolidante dell'intonaco. Uniforma gli assorbimenti, eleva la resa e la produttività applicativa del prodotto di finitura. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di idropittura.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC SUL PRODOTTO PRONTO ALL'USO	Direttiva 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 30 g/L) Cat. A/h	

Pulizia dalla polvere, raschiare vecchie pitture mal ancorate, rappazzare l'intonaco ammalorato, stuccare e carteggiare.

**diluizione:** Fissativo Acrilico 30 G 1 parte  
Acqua potabile 5 parti

**sistema:** pennello, rullo .

**numero di strati:** 1

**Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**SC 00035**

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00035 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 7**

**Settembre 2025**