

MAVERICKS

Scheda tecnica e Ambientale

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PREPARAZIONE SUPPORTO:

PREPARAZIONE PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

MAVERICKS

pittura all'acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.
decorazioni interne all'acqua

peso specifico: 1.300 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: 3.100 cps

resa: 9 - 10 m²/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opalescente semilucido

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 0,500

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 3 - 4 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

è una pittura all'acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.

Grazie alle sue particelle cristalline è in grado di creare ambienti unici nel suo genere. Per ottenere le tipiche sfumature che caratterizzano Mavericks, è necessario aggiungere a ciascun barattolo di Mavericks, la confezione di L50 della tonalità prestabilita.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F*****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 14 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto liscio e dopo l'essiccazione carteggiare per poi applicare un fissativo adeguato. Procedere quindi con l'applicazione di Nautilus e Mavericks.

diluizione: pronto all'uso

sistema: pennello

numero di strati: 1

CICLO APPLICATIVO:

Applicare a rullo o a pennello una mano di Nautilus a copertura (2 mani per il Bianco e le tonalità chiare), incrociando il più possibile i passaggi, su supporti nuovi, sani e lisci.

Solo dopo 8 ore a 20°C procedere con la stesura di Mavericks, usando l'apposito Pennello Doppio PV 102, composto a sua volta da 2 pennelli accoppiati, in modo da intingerli uno su un colore ed uno sull'altro, senza mai invertirli tra loro.

Se la temperatura è compresa tra 15 e 20°C, applicare Mavericks gradualmente su una piccola superficie di circa 1 - 2 mq (per volta); in caso di temperature inferiori è possibile ampliare l'area da applicare (di volta in volta). La tecnica consiste nello stendere poco prodotto con pennellate alternate ed in tutte le direzioni.

Ciò permetterà di riprodurre delle vere e proprie onde marine, più o meno larghe e frastagliate senza però effettuare movimenti circolari.

Come tocco finale si consiglia di dare pennellate morbide ed incrociate per togliere gli eventuali segni lasciati del pennello.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C ed inferiore a +25°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00253 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Gennaio 2025