

PRIMER 900

Scheda tecnica e Ambientale

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

COMPOSIZIONE:

CARATTERISTICHE:

PRIMER 900

primer all'acqua

primer all'acqua di colore grigio per interno di facile applicazione speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

peso specifico: 1.510 ± 30 gr/LT. a 20°C

resa: 10 - 11 m²/LT. per una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

tinte: grigio

confezione: LT. 0,500 - LT. 1

in superficie: 2 ore a 20°C

sopraverniciatura: 4 - 6 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

Fondo all'acqua di colore grigio indispensabile per ottenere gli effetti decorativi della pittura decorativa Klondike. Il Primer 900 è di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 15 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

sistema:

a pennello - a rullo - a spruzzo

numero di strati: 1 - 2 o più a copertura

Muri Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto.

A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 900 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike.

Muri Nuovi. Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 900 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike.

SC 00219

Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato. Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di Primer 900. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike.

Ferro Nuovo (non trattato). Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, stendere una mano (o più) di antiruggine adeguata. Quando questa è essiccata applicare una mano di Primer 900. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00219 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4 Dicembre 2025