

## FINIX 80

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**

**FINIX 80**

finitura all'acqua acrilico silossanica per interno ed esterno ad alta traspirabilità  
finitura all'acqua per la decorazione dell'Anticando 600, del Travertino e tanti  
altri effetti anticati in base alla fantasia dell'applicatore.

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:**

1.025± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosità:**

= = =

**resa:**

Non Colorato: 14 - 16 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

Colorato: 11 - 14 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:**

opaco

**colori:**

colori di cartella

**confezioni:**

LT. 0,750

**ESSICCAMENTO:**

**in superficie:**

2 - 4 ore a 20°C

**sovraverniciatura:**

6 - 8 ore a 20°C

**in profondità:**

24 ore a 20°C

**carteggiabile**

24 ore a 20°C

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

Il Finix 80 è trasparente per ottenere i colori del catalogo è sufficiente mescolarlo accuratamente con la relativa quantità di pasta colorante, denominata Colori, descritta sotto ogni pastiglia colore. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico Valclone.

**PREPARAZIONE SUPPORTO ED APPLICAZIONE PRODOTTO:**

A completa essiccazione dell'Anticando 600, dopo circa 8 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di una mano di Finix 80 (Trasparente) non colorato. Trascorse altre 6 - 8 ore a 20°C applicare una seconda mano di Finix 80 questa volta colorato. In entrambi i passaggi va steso poco prodotto con pennellate irregolari in tutte le direzioni. Successivamente, a Finix 80 ancora bagnato, spatolare con la Spatola in plastica PV 77, incrociando le spatolate ed esercitando una forte pressione al supporto.

**N.B.:** L'Anticando 600 diventa lavabile dopo 15 giorni dall'applicazione.

**PREPARAZIONE PRODOTTO: APPLICAZIONE:**

**diluizione:**

pronto all'uso.

**sistema:**

quanto in lana o in spugna, pennello

**numero di strati:**

2 o più

**Conservazione:** In latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

**Scheda n° SC 00200 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

Edizione n° 5

Novembre 2025