VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00263

FINISH V 18 OPACO

Scheda tecnica

NOME:	**FINISH V 18 OPACO**	
GRUPPO:	vernice naturale traspirante per interno	
IMPIEGO:	protettivo trasparente acrilico opaco per interno. Formulato e collaudato per la protezione del Meteore 10 e del C100 Over o del Sabulador Soft in base all'effetto da realizzare.	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	1000 ± 30 g/L a 25 °C
	viscosità:	1400 cps
	resa:	12 - 15 m^2/L una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	effetto estetico:	opaco
	colori:	trasparente
	confezioni:	1 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	1 ora a 20 °C
	in profondità:	24 ore a 20 °C
CARATTERISTICHE E RESISTENZA:	Per rendere la superficie decorata ancora più resistente all'acqua, occorre utilizzare, dopo 24 ore a 20 °C, il protettivo trasparente Finish V 18 Opaco da stendere a rullo, a pennello o a spruzzo.	
PREPARAZIONE SUPPORTO:	= = =	
PREPARAZIONE PRODOTTO:	**diluizione:**	pronto all'uso
	rapporto di catalizzazione:	= = =
	pot life:	= = =
APPLICAZIONE:	**sistema:**	va applicato con una o due mani in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ore a 20 °C.
	numero di strati:	1 - 2

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00263 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4 Ottobre 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr