VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00200

FINIX 80

Scheda tecnica

NOME: **FINIX 80**

GRUPPO: finitura all'acqua acrilsilossanica per interno ed esterno ad alta traspirabilità

IMPIEGO: finitura all'acqua per la decorazione dell'Anticando 600, del Travertino e tanti altri effetti anticati in base alla fantasia dell'applicatore.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	1025 ± 30 g/L a 20 °C
viscosità:	= = =
resa:	Non Colorato: 14 - 16 m²/L una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	Colorato: 30 - 40 m²/L una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico:	opaco
colori:	colori di cartella
confezioni:	0,750 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	2 - 4 ore a 20 °C
sovraverniciatura:	6 - 8 ore a 20 °C
in profondità:	24 ore a 20 °C
carteggiabile:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Il Finix 80 è trasparente: per ottenere i colori del catalogo è sufficiente mescolarlo accuratamente con la relativa quantità di pasta colorante, denominata Colorì, descritta sotto ogni pastiglia colore. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico Valclone.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: Trasparente: pronto all'uso.
Colorato: diluito al 50% con acqua.

APPLICAZIONE: A completa essiccazione dell'Anticando 600, dopo circa 8 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione di una mano di Finix 80 (Trasparente) non colorato. Trascorse altre 6 - 8 ore a 20 °C, applicare una seconda mano di Finix 80, questa volta colorato. In entrambi i passaggi va steso poco prodotto con pennellate irregolari in tutte le direzioni. Successivamente, a Finix 80 ancora bagnato, spatolare con la Spatola in plastica PV 77, incrociando le spatolate ed esercitando una forte pressione sul supporto.
N.B.: L'Anticando 600 diventa lavabile dopo 15 giorni dall'applicazione.

sistema:	pennello e spatola
numero di strati:	2 o più

Conservazione: In latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.
Scheda n° SC 00200 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 6 **Ottobre 2026**

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr