VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00241

LAMÈ

Scheda tecnica e Ambientale

NOME: **LAMÈ**

GRUPPO: finitura decorativa

IMPIEGO: decorazioni interne all'acqua

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1000 ± 30 g/L a 20 °C

viscosità: = = =

resa: 16 - 20 m²/L una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

35 - 40 m²/L una mano per Effetto Liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: lucido

colori: colori di cartella

confezioni: 0,250 L - 1 L

ESSICCAMENTO:

in superficie: 2 - 3 ore a 20 °C

sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20 °C

in profondità: 48 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: è una finitura decorativa da applicare su una superficie precedentemente decorata con Meteore 8.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m²h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 40 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

PREPARAZIONE SUPPORTO: Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua.
Dopo circa 4 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione di Meteore 8 stendendo gradualmente una mano di prodotto utilizzando la tecnica prevista in base all'effetto estetico da ottenere.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE:

sistema: con frattone inox

numero di strati: 2

CICLO APPLICATIVO: **Effetto Spatolato:** Trascorse circa 4 ore a 20 °C dall'applicazione di Meteore 8 lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00241

CICLO APPLICATIVO:

Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20 °C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.
Resa: circa 1 L per 16 - 20 m² (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).
Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Dopo circa 4 ore a 20 °C dalla stesura di Meteore 8 lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20 °C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto.
Resa: circa 1 L per 16 - 20 m² (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).
Effetto Liscio: Dopo circa 4 ore a 20 °C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20 °C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto. **Resa:** circa 1 L per 35 - 40 m² (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).
Effetto Burano: Attendere 3 - 4 ore a 20 °C affinché il Meteore 8 diventi ben asciutto e procedere con la stesura di una mano di Lamè con spatolate da 5 - 10 cm (o a piacere) utilizzando sempre il Frattone Inox PV 43 e facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti. **Resa:** circa 1 L per 16 - 20 m² (una mano in base allo spessore di Meteore 8 applicato).
N.B.: Per le tonalità chiare (Meteore 8 non colorato) si consiglia di applicare LAMÈ con il Frattone in Plastica PV 91.
Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.
Scheda n° SC 00241 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3 Febbraio 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr