VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00245

MAGIC LIGHT FINITURA K100

Scheda tecnica:

NOME:	**MAGIC LIGHT FINITURA K100**	
GRUPPO:	finitura luminescente all'acqua	
IMPIEGO:	decorazioni interne	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	1050 ± 30 g/L a 25 °C
	viscosità:	= = =
	resa:	6 - 7 m²/L una mano su supporti lisci (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	effetto estetico:	luminescente al buio
	colori:	blu-verde al buio
	confezioni:	0,250 L - 1 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	2 - 3 ore a 20 °C
	sovraverniciatura:	6 - 8 ore a 20 °C
	in profondità:	36 - 48 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:
Pittura trasparente all'acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed artificiale per poi restituirla al completo buio. Proprio per questo, illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con MAGIC LIGHT e spegnendo successivamente la luce, le pareti trattate si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. La luminescenza può durare 6 - 8 ore a seconda della quantità di luce assorbita e dell'intensità del buio, riducendosi gradualmente nel corso di tale tempo. MAGIC LIGHT Finitura K100 rimane opaco, traspirante ma soprattutto trasparente e non altera il colore o l'effetto sottostante, specialmente su colori chiari, mentre sugli scuri può leggermente variare il colore. Per tale motivo più il supporto è di colore chiaro, più MAGIC LIGHT Finitura K100 si illuminerà al buio.
È possibile rafforzare la potenza luminosa del MAGIC LIGHT utilizzando lampade del tipo Wood (neon o lampada viola) da accendere ad intermittenza per 2 - 3 minuti ogni 3 - 4 ore.

PREPARAZIONE SUPPORTO:
Applicare sempre una mano di Finish V 16 non diluito a pennello o a rullo e dopo circa 12 ore a 20 °C procedere con l'applicazione del MAGIC LIGHT Finitura K100.

PREPARAZIONE PRODOTTO:
diluizione: pronto all'uso da mescolare bene.

APPLICAZIONE:
sistema: rullo - tampone
numero di strati: 1 o più

CICLO APPLICATIVO:
MAGIC LIGHT Finitura K100 va applicato sopra a nuove o vecchie pitture, supporti lisci o ruvidi purché ben ancorati e non polverosi con Rullo PV 31 e ribatterlo subito, a prodotto bagnato, con Tampone PV 33 o con Rullo PV 30.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00245 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2 Aprile 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr