VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00261

METEORE 10

Scheda tecnica e Ambientale

NOME: **METEORE 10**

GRUPPO: Rivestimento materico minerale a base di calce naturale in dispersione acquosa per ambienti interni ed esterni, ideato per riprodurre l'effetto marmorizzato, l'effetto cemento e l'effetto intonaco nelle diverse varianti.

IMPIEGO: decorazioni interne ed esterne all'acqua

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1550 ± 30 g/L a 20 °C

viscosità: 35000 cps

resa: 1 - 1,5 m²/L una mano su supporto liscio per Effetto Cemento Compatto, Effetto Cemento Vintage, Effetto Cemento Large, Effetto Cemento Slim, Effetto Cemento Levigato ed Effetto Marmorizzato.

1,4 - 1,6 m²/L due mani su supporto liscio per Effetto Intonaco Spatolato, Effetto Intonaco Spatolato con Scaglie.

1,4 - 1,6 m²/L una mano su supporto liscio per Effetto Intonaco Civile.

2,2 - 2,6 m²/L due mani su supporto liscio per Effetto Intonaco Pennellato.

2,0 – 2,5 m²/L una mano su supporto liscio per l'Effetto Cemento Rigato.

(le rese possono variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: prodotto a rilievo satinato effetto cemento

colori: colori di cartella

confezioni: 1 L - 4 L - 12 L

ESSICCAMENTO:

in superficie: 3 - 4 ore a 20 °C

sovraverniciatura: 24 ore a 20 °C

in profondità: 28 giorni a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
REAZIONE AL FUOCO	UNI EN 13501-1	Classe A1 (IN-COMBUSTIBI-LE)	EN 13501-1 FIREPROOF

indurisce completamente dopo 28 giorni in base alla temperatura dell'ambiente. Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

Le superfici trattate con Meteore 10 non dovrebbero essere esposte subito agli agenti atmosferici per evitare macchie e ri-affioramenti della calce. Si consiglia sempre di proteggere i lavori fatti all'esterno per almeno 48 - 72 ore da sole, nebbia o pioggia battente.

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00261

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m^3 Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/ m^{2}h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 20,2 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	

PREPARAZIONE SUPPORTO:

accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare un fissativo adeguato.
Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con rullo di lana o a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione del Meteore 10.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso ad eccezione dell'Effetto Cemento Rigato in cui va diluito con acqua

APPLICAZIONE:

sistema: frattone inox - spazzola - rullo - pennello
numero di strati: 1 - 2
va applicato con Frattone Inox PV 43 e rifinito, a prodotto ancora bagnato, con gli opportuni attrezzi, in base all'effetto da realizzare.
Trascorse circa 24 ore a 20 °C decorare con la finitura C100 Over. Per mettere in evidenza le giunzioni e dare un effetto più corrispondente alle casseforme del cemento naturale, utilizzare gli speciali Pennarelli Pixel di VALPAINT, da passare prima di applicare la finitura C100 Over.
Ad essiccazione avvenuta del C100 Over è possibile passare nuovamente il Pennarello Pixel indelebile, per rendere le giunzioni più o meno marcate.
Meteore 10 può essere realizzato in diversi Effetti:

CICLO APPLICATIVO:

1) Effetto Cemento Compatto.
Diluizione: per questo effetto Meteore 10 e C100 Over non vanno diluiti.
Resa: Meteore 10 circa 1 L per 1 - 1,5 m² una mano su supporto liscio; C100 Over circa 1 L per 4 - 5 m² una mano.
2) Effetto Cemento Vintage.
Diluizione: per questo effetto Meteore 10 e C100 Over non vanno diluiti.
Resa: Meteore 10 circa 1 L per 1 - 1,5 m² una mano su supporto liscio; C100 Over circa 1 L per 4 - 5 m² una mano.

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00261

CICLO APPLICATIVO:

3) Effetto Cemento Large.
Diluizione: per questo effetto Meteore 10 e C100 Over non vanno diluiti. **Resa:** Meteore 10 circa 1 L per 1 - 1,5 m² una mano su supporto liscio; C100 Over circa 1 L per 4 - 5 m² una mano.
4) Effetto Cemento Slim.
Diluizione: per ricreare tale effetto il Meteore 10 non va diluito invece il C100 Over va diluito al 10% con acqua. **Resa:** Meteore 10 circa 1 L per 1 - 1,5 m² una mano su supporto liscio; C100 Over circa 1 L per 4 - 5 m² una mano.
5) Effetto Cemento Levigato.
Diluizione: per questa versione Meteore 10 e C100 Over non vanno diluiti. **Resa:** Meteore 10 circa 1 L per 1 - 1,5 m² una mano su supporto liscio; C100 Over circa 1 L per 4 - 5 m² una mano.
6) Effetto Cemento Rigato.
Diluizione: per realizzare questo effetto il Meteore 10 va diluito con 100 ml di acqua per 1 L, mentre il C100 Over va diluito al 10% con acqua. **Resa:** Meteore 10 circa 1 L per 2 - 2,5 m² una mano su supporto liscio; C100 Over circa 1 L per 2,5 - 3 m² una mano.
7) Effetto Marmorizzato: Applicare il Meteore 10 su tutta la parete, con il Frattone Inox PV 44 e, successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la Spazzola PV 105, creando delle venature irregolari ed ondulate nel verso obliquo, dall'alto verso il basso e viceversa. Trascorsi 30 - 40 minuti a 20 °C, con lo Spruzzino PV 106, nebulizzare dell'acqua sulla parete, sempre a fasce. Questo permetterà di lisciare più facilmente il Meteore 10 con il Frattone Inox PV 44. Dopo 24 ore a 20 °C decorare con una spugna compatta, impiegando la finitura Sabulador Soft che va applicata a copertura per le prime due mani, attendendo 4 ore a 20 °C dopo ogni passaggio. La successiva applicazione di Sabulador Soft va fatta stendendo il prodotto sempre su tutto il supporto, per poi asportarlo con la spugna lavata con acqua e ben strizzata.
Il colore va tolto con più o meno pressione al fine di creare sfumature a proprio gusto nella parte più liscia del supporto, mentre nelle incisioni si può lasciare più o meno colore per far risaltare l'effetto marmorizzato.
Nel caso di un quarto passaggio, ossia del terzo colore di Sabulador Soft, questo va applicato in tutte le incisioni, oppure in parti circoscritte di esse, sfumandole con la spugna lavata con acqua e ben strizzata.
Diluizione: per ricreare tale effetto il Meteore 10 non va diluito invece il Sabulador Soft va diluito al 20 - 30% con acqua. **Resa:** Meteore 10 circa 1 L per 1 - 1,5 m² una mano su supporto liscio; Sabulador Soft circa 1 L per 14 - 16 m² due mani a copertura.
8) Effetto Intonaco Spatolato: Stendere due mani di Meteore 10 con Frattone Inox PV 43, mediante spatolate irregolari in tutte le direzioni. Attendere poi 8 ore a 20 °C prima di applicare la seconda mano e, a prodotto ancora bagnato, spatolare la superficie con Frattone Inox sempre in maniera irregolare fino a raggiungere il livello di rifinitura desiderato. **Resa:** Meteore 10 circa 1 L per 1,4 - 1,6 m² (pari a 1,1 - 0,9 kg/m²) due mani su supporti lisci.

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00261

9) Effetto Intonaco Spatolato con Scaglie: Per arricchire la superficie con frammenti naturali è possibile aggiungere al Meteore 10, già colorato e ben mescolato, l'Additivo Scaglie Naturali nelle seguenti quantità: 0,040 L per 1 L di Meteore 10 o 0,160 L per 4 L e 0,480 L per 12 L di Meteore 10.
Resa: Meteore 10 circa 1 L per 1,4 - 1,6 m² (pari a 1,1 - 0,9 kg/m²) due mani su supporti lisci.
10) Effetto Intonaco Civile: Applicare una mano di Meteore 10 con Frattone Inox PV 43, lasciando uno spessore di circa 2 mm di prodotto. Dopo aver coperto una superficie di 1 - 2 m², ripassare il supporto, usando sempre il Frattone, e con tamponate vicine, le une alle altre, per ottenere un effetto buccia. Trascorsi 20 - 30 minuti a 20 °C, cioè quando il METEORE 10 va in tensione, nebulizzare dell'acqua, con lo Spruzzino PV 106, per facilitare la lisciatura del supporto sempre con il Frattone Inox.
Resa: Meteore 10 circa 1 L per 1,4 - 1,6 m² (pari a 1,1 - 0,9 kg/m²) una mano su supporti lisci.
11) Effetto Intonaco Pennellato: Diluire il Meteore 10 con 320 ml di acqua per 1 L. Applicare poi due mani con Pennello PV 09 tramite passaggi irregolari ed in tutte le direzioni senza lasciare accumuli di prodotto. Attendere poi 8 ore a 20 °C per stendere la seconda mano.
Resa: Meteore 10 circa 1 L per 2,2 - 2,6 m² (pari a 0,7 - 0,6 kg/m²) due mani su supporti lisci.
Protezione: Meteore 10, Sabulador Soft e C100 Over sono leggermente lavabili. Per rendere la superficie di Meteore 10 Effetto Cemento o di Meteore 10 Effetto Marmorizzato ancora più resistente all'acqua, occorre utilizzare, dopo 24 ore a 20 °C, il protettivo trasparente Finish V 18 Lucido o Opaco da stendere a rullo, a pennello oppure a spruzzo. Il Finish V 18 va applicato con una o due mani in base alla lavabilità e resistenza che si vuole ottenere. Tra la prima e la seconda mano attendere 4 ore a 20 °C
N.B.: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial dell'Effetto specifico da realizzare.
Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.
Scheda n° SC 00261 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 10 Febbraio 2026

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr