VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

**SC 00152**

# PRIMART 600

## Scheda tecnica

| | | |
|---|---|---|
| **NOME:** | **PRIMART 600** | |
| **GRUPPO:** | fondo traspirante all'acqua per interno. | |
| **IMPIEGO:** | idropittura professionale bianca, caratterizzata da elevata copertura, ottima resa e notevole bianchezza. | |
| **CARATTERISTICHE:** | **peso specifico:** | 1690 ± 30 g/L a 20 °C |
| | **viscosità:** | 6700 cps |
| | **resa:** | 12 - 14 $m^2$/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione) |
| | **effetto estetico:** | opaco |
| | **colori:** | bianco (è possibile colorare con COLORÌ o con altri colori per sistemi all'acqua resistenti ai raggi UV) |
| | **confezioni:** | 1 L - 2,5 L - 5 L |
| **ESSICCAMENTO:** | **in superficie:** | 30 minuti a 20 °C |
| | **sovraverniciatura:** | 4 ore a 20 °C |
| | **in profondità:** | 12 ore a 20 °C |
| **CARATTERISTICHE E RESISTENZA:** | Resiste in atmosfera rurale e marina. Non ostacola la traspirazione delle murature. | |
| **PREPARAZIONE SUPPORTO:** | Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con saponi adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per lisciare bene la superficie. Successivamente, applicare come fissativo, una mano di Primart 600 diluito al 50% con acqua e dopo circa 4 ore a 20 °C stendere una seconda mano di Primart 600 diluito al 15 - 20%.<br>Se invece le superfici sono sane, lisce, non sfarinanti o nuove, carteggiare solo dove necessario per rendere liscio il supporto. Applicare poi il Primart 600 in un'unica mano, diluito al 15 - 20% con acqua.<br>Il Primart 600 va applicato con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del sottofondo. Dopo 4 ore a 20 °C sarà possibile procedere con l'applicazione di Artecò 7, Sabulador Lux, Sabulador Matt o Sabulador Soft. | |
| **PREPARAZIONE PRODOTTO:** | **diluizione:** | va diluito al 15 - 20% con acqua. |
| **APPLICAZIONE:** | **sistema:** | a pennello - a rullo - a spruzzo |
| | **numero di strati:** | 1 - 2 |
| | **stabilità:** | 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte |

**NOTE:** La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00152 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 11 Agosto 2025**



VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr