VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00326

PRIMART 800

Scheda tecnica e Ambientale

NOME:	**PRIMART 800**	
GRUPPO:	fondo all'acqua per interno a base di quarzo.	
IMPIEGO:	idropittura professionale bianca, caratterizzata da elevata copertura, ottima resa e notevole bianchezza.	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	1750 ± 30 g/L a 20 °C
	viscosità:	9000 cps
	resa:	12 - 14 m^2/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	effetto estetico:	opaco
	colori:	bianco (è possibile colorare con COLORÌ o con altri colori per sistemi all'acqua resistenti ai raggi UV)
	confezioni:	1 L - 2,5 L - 5 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	30 minuti a 20 °C
	sovraverniciatura:	4 ore a 20 °C
	in profondità:	12 ore a 20 °C
CARATTERISTICHE E RESISTENZA:	Resiste in atmosfera rurale e marina. Non ostacola la traspirazione delle murature.	
PREPARAZIONE SUPPORTO:	Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità come: polvere, cere, grassi, siliconi, saponi e tutto ciò che può creare distacco. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione procedere con l'applicazione del PRIMART 800 che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo.	
PREPARAZIONE PRODOTTO:	**diluizione:**	va diluito al 20 - 25% con acqua
APPLICAZIONE:	**sistema:**	a pennello - a rullo - a spruzzo
	numero di strati:	1 - 2
	stabilità:	2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00326 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3 Giugno 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr