VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 Certificato Nr. 52691

SC 00288

ROCOCÒ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

Scheda Tecnica e Ambientale

NOME: **ROCOCÒ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO**

GRUPPO: rivestimento murale minerale

IMPIEGO: rivestimenti ad altissima traspirabilità con effetto lucido fino a specchiare, per la decorazione di interni

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	1750 ± 30 g/L a 20 °C
viscosità:	= = =
resa:	7 - 8 m²/L. due mani su supporto liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico:	lucido
colori:	come da cartella
confezioni:	1 L - 4 L - 12 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	3 - 4 ore a 20 °C
sovraverniciatura:	24 ore a 20 °C
in profondità:	28 giorni a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m³ Classe A	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m²h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 26 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Supporti nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20 °C, procedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto.

Supporti vecchi: eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20 °C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20 °C, provvedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00288

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE:

sistema: frattone inox

numero di strati: 2 - 3

CICLO APPLICATIVO:

Effetto Lucido Antico: stendere il Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45, rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20 °C carteggiare bene e procedere con la stesura del Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm e distanti l'una dall'altra 4 - 6 cm, su tutto il supporto da trattare. Dopo circa 1 ora a 20 °C ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, però a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata precedente vada a sovrapporsi parzialmente alle precedenti.

PROTEZIONE E LUCIDATURA:
Quando Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto è quasi asciutto, va lucidato lisciandolo con la Spatola o Frattone Inox, esercitando una pressione sul prodotto con spatolate in tutte le direzioni, continuando a spatolare fino ad ottenere una superficie lucida a specchio.
Per rendere Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto semi-lavabile ed ancora più lucido va applicato uno strato leggero di Cera Lucidante 370 o di Cera Lucidante 420 all'acqua. Quando la Cera è asciutta, dopo circa 3 - 4 ore a 20 °C, il supporto rimane ancora Opaco. Per portarlo a Lucido, passare un Panno di Lana con movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto, fino ad ottenere la lucidità desiderata.

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.
Scheda n° SC 00288 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 23 Settembre 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr