VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00329

SETAVEL

Scheda Tecnica e Ambientale

NOME: **SETAVEL**

GRUPPO: pittura decorativa all'acqua per interni opaca ad effetto seta

IMPIEGO: finitura decorativa per interni di facile applicazione.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1070 ± 30 g/L. a 20 °C

resa: 4 - 5 m²/L. due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

Effetto estetico: opaco ad effetto seta

colori: colori da cartella

confezione: 1 L - 2,5 L - 5 L

sopraverniciatura: 3 - 4 ore a 20 °C

in profondità: 24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

SETAVEL è una pittura decorativa all'acqua per interni, che si distingue per la sua finitura opaca effetto seta, morbida al tatto. Conferisce agli ambienti un'eleganza sobria e contemporanea, esaltando le superfici con movimenti delicati e raffinati. Dopo 15 giorni dall'applicazione, risulta moderatamente lavabile con una spugna morbida inumidita, strofinando delicatamente per evitare aloni o scolorimenti. Al completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza alla normale abrasione.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m³ Classe A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m²h F****	FORMALDEIDE FREE
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 1,3 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità come: polvere, cere, grassi, siliconi, saponi e tutto ciò che può creare distacco. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione procedere con l'applicazione del PRIMART 800 che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione di SETAVEL.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00329

APPLICAZIONE:

sistema: spatola

numero di strati: 2

Effetto Seta Spatolata: Con il Frattone Inox PV 43 applicare la prima mano di SETAVEL dando spatolate più o meno grandi ed in tutte le direzioni. Attendere 3 - 4 ore a 20 °C prima di passare la seconda mano di SETAVEL con spatolate irregolari a "macchia di leopardo" e, dopo aver coperto una superficie di circa 1 m², chiudere gli spazi vuoti con spatolate piccole sovrapposte ed incrociate

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00329 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3 Giugno 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr