VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00341

V44 MATT

Scheda tecnica e Ambientale

NOME: **V44 MATT**

GRUPPO: Idrofinitura monocromatica traspirante con proprietà antimuffa per interno a zero gloss, a basso VOC ed emissioni indoor per superfici interne.

IMPIEGO: idropittura professionale, antigoccia per superfici interne.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	BIANCO: 1630 ± 30 g/L a 20 °C NEUTRO: 1433 ± 30 g/L a 20 °C
resa:	9 - 12 m^2/L per due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico:	opaco a zero gloss a 85°
colori:	bianco, neutro e colori di cartella VALPAINT, colori NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5
confezioni:	1 L - 4 L - 10 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	30 minuti a 20 °C
sovraverniciatura:	4 ore a 20 °C
in profondità:	12 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Grazie alla sua formulazione, V44 MATT garantisce un'elevata copertura. Questa finitura si distingue per la capacità di garantire applicazioni uniformi, senza lasciare tracce di pennellate o segni di rullo. Dotata di una buona resistenza all'abrasione. Possiede inoltre la caratteristica di inibire la crescita di funghi, ed eco-sostenibilità, grazie al basso VOC e alla Classe A+ per le emissioni indoor, consentendo un rapido riutilizzo degli edifici verniciati.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
GLOSS	EN ISO 2813	0 - 5 GU	-
POTERE COPRENTE	UNI EN ISO 6504-3	>99,5 - Classe 1 Con resa 9 - 12 m^2/L	-
ANTIFUNGHI	UNI EN 15458	0 NESSUNA CRESCITA	UNI EN 15457 ANTIFUNGI

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00341

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m^3 Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m^{2}h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 5,5 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	

PREPARAZIONE SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO:

Muri vecchi: accertarsi della consistenza della superficie asportando le eventuali vecchie pitture ammalorate o polverose e tutto ciò che può creare distacco. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco adeguato. Dopo 6 ore a 20 °C dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e pulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Dopo 6 - 8 ore a 20 °C applicare due mani di V44 MATT aspettando 3 - 4 ore a 20 °C tra una mano e la successiva.

Muri nuovi mai pitturati: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e che la superficie sia priva di polvere e ogni traccia di sporco. In caso di imperfezioni, queste vanno livellate con stucco adeguato e dopo 6 ore a 20 °C dall'ultima rasatura, carteggiare le parti stuccate e ripulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Trascorse 6 - 8 ore a 20 °C applicare il V44 MATT. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 3 - 4 ore a 20 °C.

PREPARAZIONE PRODOTTO: APPLICAZIONE:

diluizione: 20% in peso per la 1^ mano con acqua
15% in peso per la 2^ mano con acqua
sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo
numero di strati: 2

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

Gli attrezzi da lavoro devono essere lavati subito dopo l'uso con acqua. Utilizzare il prodotto in conformità con le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza. Dopo l'uso, evitare di disperdere i contenitori nell'ambiente, assicurandosi che i residui siano completamente asciutti e trattarli come rifiuti speciali. Non smaltire i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o sul terreno. Per ulteriori dettagli, consultare la scheda di sicurezza.

Scheda n° SC 00341 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3 Giugno 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr